



Клей ПВА BRAVA

(Дисерсия ПВА ДФ 51/15В)

ГОСТ 18992-80

сорт 1

- > Легко наносится
- > Высокая клеящая способность
- > Нетоксичен
- > Не имеет неприятного запаха

Краткий обзор

Назначение	Для склеивания изделий из картона, бумаги, кожи, тканей, древесины, фанеры, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри помещений с умеренным температурно-влажностным режимом.
Свойства	Легко наносится, обладает высокой клеящей способностью, хорошими адгезионными свойствами, после высыхания образует прозрачную пленку, одинаково хорошо склеивает не только однородные (картон, ткань, ДВП и др.), но и разнородные (бумагу с тканью, фанеру с кожей и др.) материалы.
Состав	Поливинилацетат, дибутилфталат, поливиниловый спирт, вода.
Внешний вид дисперсии	Вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета, без комков и посторонних механических включений. Допускается поверхностная пленка.

Технические данные

Показатели качества	Значение
Массовая доля остаточного мономера	0,48
Массовая доля сухого остатка, %, не менее	
- непластифицированной дисперсии	51
- пластифицированной дисперсии	54
Условная вязкость по стандартной кружке ВМС, с	
- непластифицированной дисперсии	26 - 60
- пластифицированной дисперсии	41 - 120
Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5 - 6,0
Морозостойкость (непластифицированной дисперсии) в циклах замораживания - оттаивания, не менее	4
Осаждение при разбавлении, %, не более	5
Клеящая способность, Н/м (кгс/см), не менее	550 (0,55)

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Подготовка	Склеиваемые поверхности очистить от пыли, масложировых загрязнений.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре воздуха не ниже 10°C. Перед применением дисперсию (клей) тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой – не более 5 %. При склеивании бумаги клей нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить, плотно прижать и выдержать под нагрузкой 1-5 минут. При склеивании картона клей нанести тонким слоем на обе склеиваемые поверхности, соединить, плотно прижать и выдержать под нагрузкой в течение 1 ч. При склеивании изделий из древесины, хлопчатобумажной ткани, кожи клей нанести тонким слоем на обе склеиваемые поверхности, соединить, плотно прижать и выдержать под нагрузкой до полного высыхания клея (до 24 ч). Клей наносят как машинным способом, так и вручную равномерным тонким слоем.
Расход	120-200 г/м ² . Зависит от вида склеиваемого материала, подготовки поверхности, ее впитывающей способности, применяемого оборудования и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Клей транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими типами клеев и растворителями.
Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна дисперсии (клея) отмыть теплой водой с мылом до высыхания дисперсии (клея). Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор.
Гарантийный срок	6 месяцев с даты изготовления.
Контактная информация	Отдел по техническому сопровождению продукции: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42 e-mail: op_rb@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.